

دهان حائط قديمة

يجب تكسير بياض الحوائط التي بها الرمل ظاهر لانه عيب فى الخلطة او نسب الخلط لمونه البياض
عمل طرطشه لجميع الاجزاء المزاله بمونه مكونه من 450 كجم اسمنت لكل 3م¹ رمل
يعمل البياض من 3م¹ رمل + 300 كجم اسمنت
يتم صنفرة الحوائط كلها لازاله الجير الضعيف
يتم الدهان بسيلر لعمل سطح عازل بين الجير والبلاستيك الجديد
يتم دهان البلاستيك وجه اول من العلبه الاصليه ويخفف بالماء بنسبه 50 %
يتم عمل سكينه معجون من العبوات الاصليه وتصنفر
يدهن الوجه الثانى من البلاستيك بعد التخفيف 20 %
يسحب معجون وصنفرة
يدهن الوجه الاخير ويخفف 20 % - التخفيف بالماء