

نسب خلط مكونات الخرسانة في الموقع

الخلاطة النحلة سعتها 7\1 م3

بالنسبة للخرسانة المسلحة

2 براويطة زلط

1 براويطة رمل

1 شيكارة أسمنت

25 لتر ماء

بالنسبة للخرسانة العادية

2 براويطة زلط

1 براويطة رمل

3\2 شيكارة أسمنت

17 لتر ماء

ملحوظة هامة

يتم معرفة مدى ملئ البراويطة عن طريق معايرتها في بداية المشروع بتحديد عدد مرات ملئ البراويطة و حجم ملئها ب 0.80 م3 من الزلط

بعد الفجر وتوافد العمالة الى الموقع



عربية رمل
مكومة







مكيلة العربية
الركام



ثاني سطل
رمل في
العربية



عربية رمل
مسح



عربية رمل
مكومة

الكيس الإسمنت يمثل
من حجم العريية المسح 62%
من حجم العريية المكومة 41%



إعاد الكيس
الإسمنت الى
داخل شيوالة

