

## عمل السيراميك بمادة اللزق (الليب)



### الخطوات :

1- يجب محارة الحوائط أولاً محارة ناعمة.

2- يجب التأكد من خلو الحائط من الأتربة و أن يكون السطح ناعم.

3- يجب أن يكون السيراميك مبلل جيداً بالماء و تبليل الحوائط بالماء.

4- عمل المادة: وزن الشكارة 25 كجم تؤدي الى عمل 7م2 بلاط.



5- يتم فرد المادة على حسب البلاط ببرده بشرشرة و تثبيت البلاط جيداً.

6- يتم تركيب سلايب لكي تكون الفواصل بمسافات متساوية.

7- التشطيب بملأ الفواصل بالأسمنت الأبيض مع إضافة لون للفواصل حسب الطلب.



## عمل السيراميك بالمونة

الخطوات:



1- النسبة لخلطة المونة, يخلط الرمل و الأسمنت بنسبة 1:5 ( 5 شكاير رمل + 1 شكارة أسمنت + مياه ) و يتم خلط الاسمنت و الرمل سوياً ثم تنقيته من الحصى بواسطة مهزة سلك ثم تضاف الماء وهذا يؤدي الي مل 5 م<sup>2</sup>



2- يتم تثبيت 4 ( اربعة مسامير ) فى كل جانب بينهم خيط بلاستيك رأسى بحيث يتم وزن كل جانب بميزان مياه حتى يكون المستوى الرأسى 90° عمودى على الأرضية.

3- يتم تعليق خيط افقى فى الخيط الرأسى واصل من الخيط ( اليمين + الشمال ) لضبط المنسوب الأفقى



4- يبلل البلاط بالماء لكى لا يمتص مياه المونة وحتى يتم تفريغ الهواء من البلاط.

5- بعد رص البلاط وتركيبه يتم تنظيفه وتفريغ الفواصل الأفقية والرأسية من المونة.



6- فى مرحلة التشطيب يتم ملأ الفواصل بالأسمنت الأبيض مع اضافة لون للفواصل حسب الطلب

## متوسط الأسعار للسيراميك

– لبعض الأنواع

- الفراعنة والأمير 40\*40 سم من 26 الى 32 جم
- كليوباترا و الجوهرة 40\*40 سم من 28 الى 50 جم

- متوسط تركيب السيراميك من 8 الى 12 جم للمتر
- متوسط المتر بالتركيب من 55 الى 65 جم