

# الفواصل الانتشائية

## فاصل الصب

يتم إيقاف الصب في خمس البحر النظيف أى من وش الركيزة.  
يستخدم فى الخزانات الخرسانية و حمامات السباحة الخرسانية عند تركيب الووتر ستوب بين أجزاء اللبشة المسلحة أو الحوائط المسلحة فى حالة توقف أعمال الصب وكذلك بين اللبشة المسلحة و الحوائط المسلحة.





## فاصل العزل

فصل بلاطة بالأرضيات الخرسانية عن باقى المبنى لثقل الأحمال عليها للسماح لها بالهبوط دون تأثر باقى المبنى.



# فاصل التحكم

أعمال البلاط بالسطح

فاصل التحكم كل من 4 – 6 م بحيث لا تزيد مساحة البلاط المتصل عن 35 م<sup>2</sup> و سمك الفاصل 2 سم.





## أعمال الأرضيات الخرسانية

لاتزيد مساحة البلاطة الواحدة عن 60 م<sup>2</sup> و سمك الفاصل 2 سم.















# فاصل تخفيف الضغط

يستخدم في كسوة الواجهات للسماح لها بالتمدد الأفقي.










## فاصل الهبوط




**الفاصل** يكون في الأماكن أو أجزاء المبني الغير متكافئة بالوزن أو أماكن حدوث الهبوط.


**الفاصل** يقطع طول المبني بأكمله وبسمك 2 سم.

**يبدأ** الفاصل من الأساسات وينتهي في أعلي سقف مرورا بجميع الأدوار.


## فاصل التمدد



مبنى بدون  
فاصل تمدد



مباني  
قديمة وحديثة



مباني  
طويلة



مباني  
عالية وقصيرة

**فاصل التمدد بالمباني الخرسانية كل من 40 – 60 م و سمك الفاصل 2 سم.**

**فاصل التمدد بالأسوار كل 12 م و سمك الفاصل 2 سم.**

**البلاط بالسطح**

**فاصل التمدد كل من 4 – 6 م بحيث لاتزيد مساحة البلاط المتصل عن 35 م<sup>2</sup> و سمك الفاصل 2 سم.**

**الأرضيات الخرسانية**


**لاتزيد مساحة البلاطة الواحدة عن 60 م<sup>2</sup> و سمك الفاصل 2 سم.**



[http://4.bp.blogspot.com/-VYRQcYK\\_En0/TA AAAAAdo/kM1X6xnF7M/s1600/201020081](http://4.bp.blogspot.com/-VYRQcYK_En0/TA AAAAAdo/kM1X6xnF7M/s1600/201020081)













ALMUHANDS.ORG






تركيب بلاط الحوش وطبقاته







تفاصيل طريقة تركيب بلاط الحوش  
 لمنطقة وقوف السيارات





فاصل التمدد في الخرسانة  
المسلحة بعرض 2م من  
الخشب الحبيبي لانه يتحمل  
ضغط الخرسانة عن القوم  
- لأمكانية الصب

E.AHMED  
.R



فاصل التمدد بين السمات الرابطة  
بين الأعمدة الخرسانية كل 12م

E.AHMED.R



صورة توضح فاصل التمدد  
(من الفوم أو البوليسترين  
بعرض 2سم في الخرسانة  
العادية للسور...

E.Ahmed  
R



29/12/2011

